

<b>Tipo de producto:</b>	Mortero refractario
<b>Materia prima base:</b>	Chamota
<b>Naturaleza del aglomerante:</b>	Al aire, químico
<b>Temperatura máxima de uso:</b>	1.600 °C
<b>Granulometría:</b>	0-0,3 mm
<b>Método de instalación:</b>	Parcheo / recubrimiento
<b>Rendimiento:</b>	160-190 kg/1000 ladrillos NF1
<b>Forma de suministro:</b>	Húmedo, listo para usar
<b>Envasado:</b>	Botes de cierre hermético
<b>Tiempo de almacenamiento:</b>	6 meses (bajo cubierto, lugar fresco y seco)

Propiedades	Método	Unidad	Valores medios
<b>Análisis Químico (base calcinada)</b>			
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	FRX	%	45
SiO <sub>2</sub>	FRX	%	48
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	FRX	%	1,5
CaO	FRX	%	0,3

## Propiedades Físicas

<b>Densidad aparente</b> Secado a 110 °C Tras cocción a 1.200 °C	UNE EN ISO 1927-6:12	g/cm <sup>3</sup> g/cm <sup>3</sup>	2,0
<b>Resistencia a la compresión en frío</b> Secado a 110 °C Tras cocción a 800 °C Tras cocción a 1.200 °C	UNE EN ISO 1927-6:12	MPa MPa MPa	
<b>Conductividad térmica</b> 200 °C 600 °C 1.000 °C	UNE EN-993-15:2005	W/m K W/m K W/m K	
<b>Variación lineal permanente</b> Tras cocción a 800 °C Tras cocción a 1.200 °C	UNE EN ISO 1927-6:12	% %	
<b>Resistencia a la abrasión</b> Tras cocción a 800 °C	ASTM C-704:07	cm <sup>3</sup>	

Nota: Estos datos son valores promedio, por consiguiente no son objeto de garantía contractual.